

DUPLI-COLOR RUST STOP 4in1

Järjestysnumero: katso tilaustiedot.

Tekniset tiedot



Aktiivinen ruosteesto tehokkaalla paksukalvomaalijärjestelmällä: 1. Tehokas pohjamaali varmistaa täydellisen tarttuvuuden. 2. Aktiivinen ruostesuojaus LCI-tekniikalla. 3. Erittäin hyvin peittävä suihkemaali. 4. Ympäristön vaikutuksilta suojaava tiivistäjä. Tarttuu lähes kaikkiin pintoihin, kuten rautaan, päällystämättömiin ja sinkkipinnoitettuihin teräslevyihin, kupariin, messinkiin ja alumiiniin. Soveltuu myös tiukasti tarttuneeseen ruosteeseen ja vanhoihin maalipintoihin. Soveltuu myös puulle, kivelle, GRP:lle tai lasille.

Laatu & ominaisuudet

- Liuotinpohjainen paksukalvoinen maalijärjestelmä
- Pitkäkestoinen korroosiosuoja
- Nopeasti kuivuva
- Erittäin hyvä virtaus
- Erittäin hyvä peittävyys, täyttökapasiteetti ja elastisuus
- Iskun- ja kolhunkestävä kuivumisen jälkeen
- Erinomainen tarttuvuus
- UV-säteilyä kestävä, kellastumaton
- Säänkestävä, vesitiivis Testattu menestyksekkäästi 500 tuntia kestäneessä suolasuihketestissä
- Vaihteleva laaja suihkeen hajoaminen vaaka- tai pystysuihkutukseen sekä leveä kunnollinen suihkutuskuvio

Fysikaaliset ja kemialliset tiedot

- Base: [Base01]
- Värin nimi:
 - ◊ karmiininpunainen
 - ◊ rypsi keltainen
 - ◊ liekinpunainen
 - ◊ raudanharmaa
 - ◊ vaaleanharmaa
 - ◊ syvä musta
 - ◊ puhdas valkoinen
 - ◊ valkoinen alumiini
 - ◊ gentian sininen
- Haista: Ominaisuus
- Kiiltoaste:
 - ◊ puolimatto, 25 ±5 GU
 - ◊ kiilto, >75 GU
- Tehokkuus:
 - ◊ 400 ML – 1.5 - 2.0 m²
 - ◊ 150 ML – 0.8 - 1.0 m²
- Kuiva pöly: 10 min
- Kuiva kosketus: 20 min
- Täysin kuiva: 30 min
- Päällystettävä: 12 h
- Pienin käyttölämpötila: 10 °C
- Suurin käyttölämpötila: 25 °C
- Höyrynpaine:
 - ◊ 4000/20 bar
 - ◊ 8300/20 bar
- Varastointistabiilisuus: 10 y
- Sisältö:
 - ◊ 400 ML
 - ◊ 150 ML

Kuinka käyttää

- Poista irrallinen ruoste pinnalta teräsharjalla.
- Sileitä ja päällystämättömiä metallipintoja suositellaan hiottavaksi hieman.
- Pinnan on oltava puhdas, kuiva ja rasvaton.
- Muoviosia suositellaan valmisteltavaksi DUPLI-COLOR-muovipohjamaalilla tarttuvuuden parantamiseksi.
- Ravista tölkkiä kolme minuuttia.
- Testaa suihketta johonkin huomaamattomaan kohtaan ja testaa yhteensopivuus.
- Peitä maalaamatta jätettävät alueet teippaamalla.
- Suihkuta useita ohuita kerroksia.
- Suihkutusetäisyys n. 25 cm.
- Älä ruiskuta synteettisellä maalilla lakatuille pinnoille!

Ympäristöystävällinen

European Aerosols on sitoutunut käyttämään koostumuksia, joissa ei ole rajoitettuja tai kriittisiä ainesosia, ja saavuttamaan parhaan mahdollisen suorituskyvyn. Korkit ja pakkaukset on valmistettu kierrätettävästä materiaalista.

Hävittäminen

Ainoastaan kokonaan tyhjennetyt tölkit on laitettava kierrätysastiaan tai asianmukaiseen kierrätettävien jätteiden säiliöön. Tyhjentämättömät tölkit on hävitettävä "erityisjätteenä".

Merkintä/merkintä

Kaikki European Aerosolsin valmistamat tuotteet täyttävät valmisteluohjeen 1999/45/EY mukaiset pakkausmerkintöjä koskevat voimassa olevat määräykset. Kaikki aerosolit vastaavat TRGS 200- ja TRG 300 -standardeja sekä aerosoliohjetta 75/324/EWG, sellaisena kuin se on voimassa.

Julkaisupäivä: 2. joulukuu 2024. – Tämä julkaisu korvaa kaikki aiemmin julkaistut versiot.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim - info-de@european-aerosols.com

European Aerosols B.V., Wolframweg 2, NL-8471 XC Wolvega - info-nl@european-aerosols.com