

DUPLI-COLOR RUST STOP 4in1 Iron Mica

Tekniset tiedot



Aktiivinen ruosteenesto tehokkaalla paksukalvomaalijärjestelmällä:

1. Tehokas pohjamaali varmistaa täydellisen tarttuvuuden. 2. Aktiivinen ruostesuojaus LCI-tekniikalla. 3. Erittäin hyvin peittävä suihkemaali. 4. Ympäristön vaikutuksilta suojaava tiivistäjä. Tarttuu lähes kaikkiin pintoihin, kuten rautaan, päällystämättömiin ja sinkkipinnoitettuihin teräslevyihin, kupariin, messinkiin ja alumiiniin. Soveltuu myös tiukasti tarttuneeseen ruosteeseen ja vanhoihin maalipintoihin. Soveltuu myös puulle, kivelle, GRP:lle tai lasille.

Järjestysnumero: 868429, 868436, 868443, 868450, 223600, 223617, 223624, 245381, 103633, 103634

Laatu & ominaisuudet

Korkealuokkainen synteettinen koostumus
Pitkäkestoinen korroosiosuoja
Nopeasti kuivuva
Erittäin hyvä virtaus
Erittäin hyvä peittävyys, täyttökapasiteetti ja elastisuus
Iskun- ja kolhunkestävä kuivumisen jälkeen
Erinomainen tarttuvuus
UV-säteilyä kestävä, kellastumaton
Säänkestävä, vesitiivis Testattu menestyksekkäästi 500 tuntia kestäneessä suolasuihketestissä
Vaihteleva laaja suihkeen hajoaminen vaaka- tai pystysuihkutukseen sekä leveä kunnollinen suihkutuskuvio

Fysikaaliset ja kemialliset tiedot

Base: Synteettinen hartsi

Värin nimi:

- Musta
- Hopea
- hopeanharmaa

Tehokkuus:

- 400 ML – 1.0 - 1.2 m²
- 150 ML – 0.4 - 0.5 m²

Kuiva kosketus: 2 h

Kuiva pöly: 20 min

Täysin kuiva: 24 h

Päällystettävä: 24 h

Surfaces: iron, blank and zinc-plated steel plates, copper, brass, aluminium on tightly adhering rust and old paintings. Also applicable on wood, stone, GRP or glass.

Pienin käyttölämpötila: 10 °C

Suurin käyttölämpötila: 25 °C

Flash point: n.a.

Varastointistabiilisuus: 10 y

Sisältö:

- 400 ML
- 150 ML

Kuinka käyttää

Poista irrallinen ruoste pinnalta teräsharjalla.
Sileitä ja päällystämättömiä metallipintoja suositellaan hiottavaksi hieman.
Pinnan on oltava puhdas, kuiva ja rasvaton.
Muoviosia suositellaan valmisteltavaksi DUPLI-COLOR-muovipohjamaalilla tarttuvuuden parantamiseksi.
Ravista tölkkiä kolme minuuttia.
Testaa suihketta johonkin huomaamattomaan kohtaan ja testaa yhteensopivuus.
Peitä maalaamatta jätettävät alueet teippaamalla.
Suihkuta useita ohuita kerroksia.
Suihkutusetäisyys n. 25 cm.
Älä ruiskuta synteettisellä maalilla lakatuille pinnoille!

Ympäristöystävällinen

European Aerosols on sitoutunut käyttämään koostumuksia, joissa ei ole rajoitettuja tai kriittisiä ainesosia, ja saavuttamaan parhaan mahdollisen suorituskyvyn. Korkit ja pakkaukset on valmistettu kierrätettävästä materiaalista.

Hävittäminen

Ainoastaan kokonaan tyhjennetyt tölkit on laitettava kierrätysastiaan tai asianmukaiseen kierrätettävien jätteiden säiliöön. Tyhjentämättömät tölkit on hävitettävä "erityisjätteenä".

Merkintä/merkintä

Kaikki European Aerosolsin valmistamat tuotteet täyttävät valmisteluohjeen 1999/45/EY mukaiset pakkausmerkintöjä koskevat voimassa olevat määräykset. Kaikki aerosolit vastaavat TRGS 200- ja TRG 300 -standardeja sekä aerosoliohjetta 75/324/EWG, sellaisena kuin se on voimassa.

Julkaisupäivä: 21. toukokuu 2025 – Tämä julkaisu korvaa kaikki aiemmin julkaistut versiot.