

DUPLI-COLOR ZINC-ALU SPRAY

Tekniset tiedot



"Sinkki-alumiiniprimi sinkityille osille ja pinnoille, jotka ovat vaurioituneet hitsauksessa, hionnassa, porauksessa, kuljetuksessa jne. ja jotka on nyt korjattava tai värisävytettävä."

Järjestysnumero: 504433

Laatu & ominaisuudet

Ruosteenesto
Lämmönkestävä 300 °C:seen asti
Kestää muuttuvia lämpötiloja
Hyvä virtaus
Päällystettävissä ilmakeivillä akryyli-, nitrokombi- ja synteettisillä lakoilla.

Fysikaaliset ja kemialliset tiedot

Base: 1K-epoksihartsit
Värin nimi: Hopea
Kiiltoaste: satiinimatto GU
Tehokkuus: 400 ML – 1.5 m²
Kuiva kosketus: 60 min
Kuiva pöly: 15 min
Täysin kuiva: 12 h
Surfaces: metal surfaces and blanc iron metals.
Suitable for only a limited extend on aluminium.
Pienin käyttölämpötila: 10 °C
Suurin käyttölämpötila: 25 °C
Flash point: n.a.
Varastointistabiilisuus: 10 y
Sisältö: 400 ML

Kuinka käyttää

Alustan on oltava puhdas, kuiva ja vapaa ruosteesta ja rasvasta.
Ravista tölkkiä voimakkaasti 2 minuutin ajan.
Testisuihkuta näkymättömään kohtaan.
Levitä useita peittäviä kerroksia.
Suihkuta noin 25 cm:n etäisyydeltä.
Voidaan päällystää itse. On mahdollista ennen ja soveltaa pintamaalia.

Ympäristöystävällinen

European Aerosols on sitoutunut käyttämään koostumuksia, joissa ei ole rajoitettuja tai kriittisiä ainesosia, ja saavuttamaan parhaan mahdollisen suorituskyvyn. Korkit ja pakkaukset on valmistettu kierrätettävästä materiaalista.

Hävittäminen

Ainoastaan kokonaan tyhjennetyt tölkit on laitettava kierrätysastiaan tai asianmukaiseen kierrätettävien jätteiden säiliöön. Tyhjentämättömät tölkit on hävitettävä "erityisjätteenä".

Merkintä/merkintä

Kaikki European Aerosolsin valmistamat tuotteet täyttävät valmisteluohjeen 1999/45/EY mukaiset pakkausmerkintöjä koskevat voimassa olevat määräykset. Kaikki aerosolit vastaavat TRGS 200- ja TRG 300 -standardeja sekä aerosoliohjetta 75/324/EWG, sellaisena kuin se on voimassa.

Julkaisupäivä: 7. toukokuu 2025 – Tämä julkaisu korvaa kaikki aiemmin julkaistut versiot.